

Green Building Council España - GBCe
Fontanar, 23 de septiembre de 2021

Ref. Declaración ensayos acústica

Por el presente, se declaran los valores de aislamiento acústico de los productos referenciados mediante nombre de laboratorio y código de ensayo. Tales valores se obtienen en ensayo oficial pudiendo accederse a la documentación de los mismos con la referencia indicada.

Laboratorio	ensayo (EN 140-3) nº	Resultado ΔL_n
IMPACTODAN 5		
LABEIN (1)	B 130 124 V8	21 dB
LABEIN (2)	B 130 104 V5	20 dB
IMPACTODAN 10		
ACCUSTEL	18.0216.CA.0018	21 dB
LNEC* (2)	143/06-NAI	27 dB
ACUSTTEL	18.0033.CA.0003	29 dB
IMPACTODAN BT		
DANOSA	DAN-1218-IFR01	22 dB
CONFORDAN		
DANOSA	DAN-009-TAR01	18 dB
CONFORDAN		
DANOSA	DAN-019-TAR02	17 dB

Sin otro particular, quedo a su disposición.

Atentamente:



Fdo. Álvaro Martínez
Responsable aislamiento acústico

Derivados Asfálticos Normalizados, S.A.

Domicilio Social.
C/La Granja, 3.
28108 Alcobendas.
Madrid, España.
Tel.: (+34) 916 586 850
info@danosa.com

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico.
Polígono Industrial. Sector 9.
19290 Fontanar.
Guadalajara, España.
Tel.: (+34) 949 888 210.
www.danosa.com

Danosa France. Tel.: +33 (0) 141 941 890. E-mail: france@danosa.com
Danosa Portugal. Tel.: (+351) 244 843 110. E-mail: portugal@danosa.com
Danosa Maroc. Tel.: +212 522 221 153. E-mail: maroc@danosa.com
Danosa Andina. Tel.: +57 317 372 9559. E-mail: andina@danosa.com
Danosa UK. Tel.: +44 8450 740 553. E-mail: uk@danosa.com
Danosa México. Tel.: +52 155 356 769 52. E-mail: mexico@danosa.com
Tikidan. Tel.: (+91) 224 1266 666. E-mail: info@tikidan.in