

Cosentino Industrial, S.A.U.
Departamento de Producto

LIGHT REFLECTANCE VALUE | LRV - SILESTONE®

Con el objeto de poder determinar el LRV de Silestone®, aunque el ensayo es difícil de realizar en algunos colores debido a su diseño, se han seleccionado los siguientes colores que cubren todo el rango de colores y acabados diferentes.

Los siguientes resultados corresponden a los informes de ensayo 092975-006.2; 092975-007.2; 092975-008.2; 092975-009.2; 092975-010.2; 092975-011.2; 092975-012.2; 092975-013.2 y 092975-014.2 realizados en el laboratorio Tecnalia.

COLOR	SERIE	ACABADO	LRV MEDIO
ARCILLA RED	SUNLIT DAYS	SLE	18,72
CORAL CLAY	BASIQ	PUL	32,42
DESERT SILVER	ETERNAL	PUL - SLE	57,64
ETERNAL MARFIL	ETERNAL	PUL - SLE	68,15
ICONIC BLACK	ICONIC	PUN	4,71
ICONIC WHITE	ICONIC	PUN	81,91
KENSHO	ZEN	PUL - VOL	33,87
MARENGO	BASIQ	PUN	10,36
ROUGUI	BASIQ	PUL - SLE	35,46

Como información complementaria, indicamos en la siguiente tabla los valores indicados de LRV para obtener puntos LEED:

ACEPTACIÓN LRV			
TECHOS	PAREDES	SUELO	MOBILIARIO
≥ 85 %	≥ 60 %	≥ 25 %	≥ 45 %

Firmado por:



Cristina Guerra
Responsable de Certificación
Departamento de Producto